



# STANDARD C-610



**3-4  
MIN**



**Le STANDARD** est un mortier colle flexible destiné au collage des carreaux céramique de faible porosité adhérent sur les supports intérieurs ou extérieurs.

## Composition

Charges minérales, Ciments portlands, Adjuvants spécifiques.

## Support

**Murs et Sols** : intérieurs ou extérieurs / neufs ou anciens.

## Etat des supports

- Les supports doivent être sains et réguliers
- Propres et dépoussiérés : ils doivent être exempts de toutes substances pouvant nuire à l'adhérence (restes de décoffrage, huiles ou laitance de béton)
- Reboucher les trous et ragréer si nécessaire.

## Conditionnement

- Sac de 25 kg, stockable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et préservé à l'abri de l'humidité et des intempéries.

## Application

- Mélanger un sac de 25 kg avec 6.5 à 7.0 litres d'eau.
- Malaxer énergiquement à l'aide d'une truelle ou d'un mélangeur électrique.
- Laisser reposer 03 à 04 minutes.
- Appliquer en fine couche à l'aide d'une truelle crantée.

## Données techniques

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc ou Gris
Eau de gâchage	26±2%
Densité	2.1 g/cm <sup>3</sup>
pH	12
Temps d'ajustement	20 min
Durée de vie de la pâte	04 heures
Epaisseur d'application	03 - 04 mm
Rendement approximatif	3.5 kg/m <sup>2</sup> par 3 mm d'épaisseur
Classification selon la norme EN 12 004-1	C0

## Precaution d'emploi

- Remplir entièrement les carreaux afin d'éviter les creux entre la pièce et le support.
- Température d'utilisation comprise entre 05° C et 35° C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou sur support chauffant.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Ne pas respirer les poussières.



✉ Sales@melasco-mortiers.com

🌐 www.melasco-mortiers.com

📍 ZAC TRÉAT, BERRAHAL  
ANNABA, ALGÉRIE