



# مونوكوش غفات

## M-201



### الخصائص :

- قابل للتطبيق في طبقة واحدة على الحائط العاري.
- يوفر قوة إضافية جيدة للجدران والهيكل.
- يسمح بإنشاء لمسات جدران ناعمة ، مخدوشة ، مكشطة أو ريفية.
- حماية عالية ضد المياه للجدران.
- عملي وقابل للغسل.
- يستبدل الطلاء.

### التطبيق :

- اخلط كيس 25 كغ بالماء بمعدل 4.5 إلى 05 لتر
- امزج حتى تحصل على عجينة متجانسة بدون كتل
- اتركها لترتاح لمدة 4 دقائق ثم اخلطها مرة أخرى
- على دعامة مجهزة مسبقا بملاط التلبس كريببسيير
- قم بوضع الملاط بسماكة قصوى 15 مم في الطبقة الواحدة
- وقت الملاط للكشط من 04 إلى 08 ساعات، حسب الظروف المناخية
- من الأفضل تبليل الركائز مسبقاً

### الاحتياطات اللازمة للاستخدام :

- يطبق تحت درجة حرارة بين 05 و 35 درجة مئوية
- تجنب التطبيق أثناء المطر وسوء الأحوال الجوية
- تجنب ملامسة العينين
- تفادي تنفس الغبار

### التعبئة والتغليف :

- كيس 25 كغ ، يمكن تخزينه لمدة 12 شهرًا في عبوته الأصلية المغلقة وبعيدًا عن الرطوبة.

**المونوكوش غفات** عبارة عن ملاط جاف مضاد لنفاذية المياه، جاهز للاستخدام بعدخلطه بالماء مصمم خصيصًا لتلبس جميع أنواع الجدران الداخلية والخارجية أو الجدران الخرسانية .

### التركيبة :

- يتكون المونوكوش غفات من مواد خام مختارة بعناية:
- أقسام معدنية مختارة.
- مواد اسمنتية.
- إضافات خاصة.

### الأسطح :

- الجدران الخارجية / الجديدة والقديمة.

### حالة الأسطح :

- يجب أن تكون الدعامات نظيفة ومبللة.
- مُحضر باستخدام الكريببسيير M-410 لتلبس وتعبئة وطبقة أساس.

### الأداء :

- 1.25 كغ لكل طبقة 01 مم.

### المميزات :

| المسحوق                  | المظهر                 |
|--------------------------|------------------------|
| > 02 مم منها 90% > 01 مم | قياس الحبيبات          |
| 1660 كغ / م <sup>3</sup> | الكتلة الحجمية الظاهرة |
| 02-01 ساعة               | تحديد الوقت            |
| 24 ساعة                  | تصلب                   |

وفقا للمعايير

EN 12004-1 C1T

شركة ميلاسكو للأعمال المنجمية  
67 شارع تاغاست-عنابة، الجزائر

الموقع الإلكتروني:

www.melasco-mortiers.com

البريد الإلكتروني:

Sales@melasco-mortiers.com

