Crépissûr M-420

NF EN 998-1 CSII W2

Le CREPISSÛR est un enduit imperméable sec prêt à l'emploi après un simple mélange à l'eau spécialement conçu pour le redressement et le revêtement de tous types de murs extérieurs en maçonnerie ou en béton avec une finition lisse ou crépie.

Composition

Élaboré à partir de matières premières soigneusement sélectionnées :

- Fractions minérales tamisées.
- Produits à partir de ciment de haute résistance.
- Adjuvants spécifiques.

Support

- **Murs en maçonnerie :** intérieurs neufs ou anciens .
- Les supports doivent être exempts de toute substance pouvant nuire à l'adhérence du produit .
- Humidifier les supports en brique de terre cuite 30 min avant l'application .
- Ne pas appliquer sur béton lisse, plâtre ou peinture .
- Eviter l'application en cas de gèle.

Données techniques

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc cassé ou gris
Masse volumique apparente	1660 kg/m^3
Eau de gâchage	16 ±2%
Classification NF EN 998-1	CSII W2
Epaisseur en couche maximale	2 cm

Rendement

- De 16kg/m² par 1 cm d'épaisseur.

Mise en oeuvre

- Appliquer manuellement ou en projection mécanique (machine de protection) après un simple mélange à l'eau.
- Etendre le mortier sur le support à l'aide d'une lisseuse adéquate.
- Laisser le temps nécessaire puis serrer.

Conditionnement

- Sac de 25 kg, stockable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et préservé à l'abri de l'humidité et des intempéries.

Precaution d'emploi

- Température d'utilisation comprise entre 05°C et 30°C .
- Eviter le contact avec les yeux .
- Ne pas respirer les poussières.

SARL MELASCO
67 , RUE TAGHASTE, ANNABA-ALGÉRIE