



ستاندار

C-610



المعلومات التقنية

المظهر	مسحوق
اللون	أبيض أو رمادي
خلط الماء	26 ± 2%
كثافة	2.1 غ / سم ³
الرقم الهيدروجيني	12
وقت التعديل	20 دقيقة
حياة العجين	04 ساعات
سمك التطبيق	03 - 04 مم
العائد التقريبي	3,5 كغ/م ² لكل سمك 3 مم
التصنيف حسب EN 12 004-1	C0

التعبئة والتغليف

- كيس 25 كغ ، يمكن تخزينه لمدة 12 شهرًا في عبوته الأصلية المغلقة وبعيدًا عن الرطوبة وسوء الأحوال الجوية

الاحتياطات اللازمة للأستخدام

- يطبق تحت درجة حرارة بين 05 و 35 درجة مئوية
- تجنب التطبيق أثناء المطر وسوء الأحوال الجوية
- تجنب ملامسة العينين
- تفادي تنفس الغبار

الستاندار هو ملاط لاصق مرن مصمم لإلصاق ألواح السيراميك ذو المسامية الضعيفة في الأوساط الداخلية .

المكونات

- الستاندار مصنوع من مواد خام مختارة بعناية:
- الكسور المعدنية المتحكم فيه.
- الاسمنت البورتلاندي .
- إضافات محددة .

الأسطح:

- الجدران و الأرضيات : الداخلية / جديدة أو قديمة

حالة الأسطح:

- يجب أن تكون الدعامات سليمة ومسطحة ومنتظمة نظيفة وبدون غبار: يجب أن تكون خالية من أي مواد قد تؤثر على الإلتصاق .
- غلق الثقوب وسدها إذا لزم الأمر

التطبيق

- إمزج كيس 25 كجم مع 6.5 إلى 7.0 لتر من الماء
- يخلط بقوة باستخدام مجرفة أو خلاط كهربائي
- أتركه للراحة لمدة 3 إلى 4 دقائق
- توضع طبقة رقيقة باستخدام مجرفة مسننة