# إسمنت التلبيس

## مونوكـوش غفـات M-201

**المونوكـوش غفـات** عبارة عن ملاط جـاف مضـاد لنفاذية الميـاه, جاهز للاسـتخدام بعد خلطـه بالمـاء مصمـم خصيصًـا لتلبيـس جميـع أنـواع الجـدران الداخليـة والخارجيـة أو الجدران الخرسـانية.

### التركيبة :

يتكـون **المونوكـوش غفـات** من مـواد خام مختـارة بعناية:
- أقسـام معدنيـة مختارة.
- مواد اسـمنتية.
- إضافـات خاصة.

### الأسطح:

- الجـدران الخارجيـة / الجديـدة والقديمـة.

### حالة الأسـطح:

- يجـب أن تكـون الدعامات نظيفـة ومبللـة.
- تجنـب التطبيـق فـي حالـة التجميد.

### الخصائص :

- قابـل للتطبيـق فـي طبقـة واحـدة علـى الحائط العاري.
- يوفـر قـوة إضافيـة جيدة للجـدران والهيكل.
- يسـمح بإنشـاء لمسـات جدران ناعمة ، مخدوشـة ، مكشـطة أو ريفية.
- حمايـة عاليـة ضد الميـاه للجدران.
- عملـي وقابل للغسـل.
- يسـتبدل الطلاء.
- نظافـة الموقع.

EN 12004-1 C1TE

### المميزات:

| المظهر | المسحوق |
|---|---|
| قياس الحبيبات | <02 مم منها 90٪ <01 مم |
| الكتلة الحجمية الظاهرة | 1660 كغ / م $^3$ |
| تحديد الوقت | 02-01 ساعة |
| تصلب | 24 ساعة |

### الفعاليـة:

| القيمة | الفئة | المميزات |
|---|---|---|
| 1.5 à 5 N/mm$^2$ | CSII | قوة الضغط 28 يوم |
| C≤ 0.20 kg/m$^2$.min$^{0.5}$ | W2 | الامتصاص بالماء من طرف ذرات المادة 28 يوم |

### التطبيـق :

- **منوكـوش غفـات** يتـم تطبيقـه يدويًـا أو عن طريق الـرش الميكانيكـي (آلـة الـرش) بعـد خلط بسـيط بالماء بقـدر 07 إلـى 08 لتـرًا لـكل كيس25 كغ .

### الأداء:

-1.25كـغ لـكل طبقة01 مم.

### الألوان:

- أبيـض / أبيـض عاجـي / رمـادي فاتـح / رمادي داكن / أحمـر / أحمـر قرميـدي / بنـي شـوكولاتة / بنـي داكن / / بيـج / أصفـر / أصفرداكـن / أخضرفاتـح / أخضرداكـن أزرق فيـروزي / أزرق داكـن / برتقالـي.

### التعبئـة والتغليـف:

- كيـس 25 كـغ ، يمكـن تخزينـه لمدة 12 شـهرًا فـي عبوتـه الأصليـة المغلقـة وبعيدًا عـن الرطوبة وسـوء الأحـوال الجوية

### الاحتياطـات اللازمة للأسـتخدام:

- يطبـق تحـت درجـة حرارة بين 10 و35 درجـة مئوية
- تجنـب التطبيـق أثنـاء المطر وسـوء الأحـوال الجوية
- تجنـب ملامسـة العينيـن
- تفـادي تنفـس الغبار

وفـق المعاييـر
EN 12004-1 C1TE

CNERIB
LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA CONSTRUCTION