



SUPER BLANC C-702



Le SUPER est un mortier colle flexible de grande performance destiné au collage des carreaux ou dalles céramique, de grande porosité, adhérant parfaitement sur tous les supports, en intérieurs ou en extérieurs.

Composition

Charges minérales, Ciments portlands, Adjuvants spécifiques.

Support

Murs : intérieurs ou extérieurs / neufs ou anciens

Sols : intérieurs ou extérieurs / neufs ou anciens

- Sols ou murs nus (parpaing, brique...) et avec revêtement (béton, mortier...)
- Support déformable
- Plancher intermédiaire: Piscine et salles humides (hammam, sauna...etc)

Etat des supports

- Les supports doivent être sains et réguliers
- Propres et dépoussiérés : ils doivent être exempts de toutes substances pouvant nuire à l'adhérence (restes de décoffrage, huiles ou laitance de béton)

Données techniques

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc
Eau de gâchage	26±2%
Densité	2.1 g/cm ³
pH	12
Temps ouvert allongé	30 min
Temps d'ajustement	20 min
Durée de vie de la pate	04 heures
Epaisseur d'application	03 - 04 mm
Rendement approximatif	3.5 kg/m ² par 3 mm d'épaisseur

Application

- Mélanger un sac de 25 kg avec 6.5 à 7.0 litres d'eau.
- Malaxer énergiquement à l'aide d'une truelle ou d'un mélangeur électrique.
- Laisser reposer 03 à 04 minutes.
- Appliquer en fine couche à l'aide d'une truelle crantée.

Precaution d'emploi

- Remplir entièrement les carreaux afin d'éviter les creux entre la pièce et le support.
- Température d'utilisation comprise entre 10°C et 35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou sur support chauffant.
- attendre 24h pour remplir les joints
- Eviter le contact avec les yeux.
- Ne pas respirer les poussières.

Conditionnement

- Sac de 25 kg, stockable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et préservé à l'abri de l'humidité.

Certifié selon la norme : EN 12004-1 C1TE



✉ Sales@melasco-mortiers.com

🌐 www.melasco-mortiers.com

📍 ZAC TRÉAT, BERRAHAL
ANNABA, ALGÉRIE