



NF EN 998-1

SOLUTION est un mortier fibré sec prêt à gâcher particulièrement conçu pour des rattrapages jusqu'à 2 cm sur béton, parpaing ou brique pleine permettant également la protection des aciers.

Composition

SOLUTION est élaboré à partir de matières premières soigneusement sélectionnées :

- Fractions minérales contrôlées.
- Ciment portlands.
- Adjuvants spécifiques.

Support

- Béton
- Enduit ciment
- Maçonneries (brique pleine, parpaing, pierre...)

Etat des supports

- Les supports doivent être exempts de toutes substances pouvant nuire à l'adhérence (reste de décoffrage, huiles, laitance de béton).
- Eviter l'application en cas de gèle.

Données techniques

Aspect	Poudre
Couleur	Gris
Granulométrie	< 02mm dont 90% < 01 mm
Masse volumique apparente	1660 kg/m ³
Temps de prise	01 heure
Durcissement	24 heures

Performance

Caractéristique	Catégorie	Valeur
Résistance à la compression 28 jours	CSII	1.5 à 5 N/mm ²
Adsorption d'eau par capillarité 28 jours	W2	C ≤ 0.20 kg/m ² .min ^{0.5}

Propriétés

- Idéal pour ragréer les surfaces
- Traitement des fissures passives
- Forte imperméabilité et protection de parois réparées
- Pratique et lavable

Precaution d'emploi

- Remplir entièrement les carreaux afin d'éviter les creux entre la pièce et le support.
- Température d'utilisation comprise entre 10°C et 35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou sur support chauffant.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Ne pas respirer les poussières.

Rendement

- De 1.25 kg par 01 mm d'épaisseur.

Conditionnement

- 06 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité et des intempéries.



Site web

