



سوبر إيكو C-701



المعلومات التقنية

المسحوق	المظهر
رمادي	اللون
72 ± 26	خلط الماء
2.1 جم / سم ³	الكثافة
الرقم الهيدروجيني 12	الرقم الهيدروجيني
20 دقيقة	وقت التعديل
3 ساعات	عمر العجين
04 مم	سمائة التطبيق
3.5 كجم / متر المربع لكل سمك 3 مم	العائد التقريبي

التطبيق

- إمزج كيس 25 كجم مع 6.5 إلى 7.0 لتر من الماء
- يخلط بقوة باستخدام مجرفة أو خلاط كهربائي
- أتركه للراحة لمدة 3 إلى 4 دقائق
- توضع طبقة رقيقة باستخدام مجرفة مسننة

الاحتياطات اللازمة للأستخدام

- يطبق تحت درجة حرارة بين 10 و 35 درجة مئوية
- تجنب التطبيق أثناء المطر وسوء الأحوال الجوية
- تجنب ملامسة العينين
- تفادي تنفس الغبار

التعبئة والتغليف

- كيس 25 كغ ، يمكن تخزينه لمدة 12 شهرًا في عبوته الأصلية المغلقة وبعيدًا عن الرطوبة .

السوبر إيكو عبارة عن ملاط لاصق مرن وعالي الأداء مصمم لربط البلاط ذي المسامية المتوسطة. مما يوفر لك مقاومة ، لا يمكن تعويضها مع توفير تكاليف البناء الإضافية .

المكونات

- السوبر إيكو مصنوع من مواد خام مختارة بعناية:
- الكسور المعدنية المتحكم فيه.
- الاسمنت البورتلاندي .
- إضافات محددة .

الأسطح

- الجدران: داخلية أو خارجية / جديدة أو قديمة
- الأرضيات: داخلية أو خارجية / جديدة أو قديمة
- الأرضيات أو الجدران المكشوفة (الطوب الخشن، الطوب الأحمر، إلخ) والمغطاة (الخرسانة، الملاط، إلخ)
- دعائم قابلة للتشوه وأرضيات مدفأة (حمامات)
- جدران الغرف الرطبة (حمامات أو غيرها)

حالة الأسطح

- يجب أن تكون الدعائم سليمة ومسطحة ومنتظمة
- نظيفة وبدون غبار: يجب أن تكون خالية من أي مواد قد تؤثر على الالتصاق
- غلق الثقوب وسدها إذا لزم الأمر

وفق المعايير

EN 12004-1 C1T

